



Arsin 5.0

Reinheit, %: $\geq 99,999$

Nebenbestandteile, ppm:	O ₂	≤ 1
	N ₂	≤ 3
	H ₂ O	≤ 2
	KW	≤ 1
	CO	≤ 1
	CO ₂	≤ 1
	PH ₃	≤ 0,1

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Konformitätserklärung Zu diesem Produkt ist eine Konformitätserklärung in unserem Kundenportal unter <http://www.linde-gas.de/direkt> online verfügbar.

Lieferarten: Stahlflaschen

Rauminhalt, Liter	Dampfdruck bei 20°C, [bar] 20°C, bar	Füllmenge, ca. [kg]
2	15	0,3
10	15	1

Lieferhinweis: vom Standard abweichende Behälter sowie Behälter für Gemische auf Anfrage lieferbar

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt

Umrechnungszahlen:	m ³ Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T _s	kg
	1	1,991	3,253
	0,502	1	1,634
	0,307	0,612	1

Kennzeichnung: Flaschenschulter: Gelb RAL 1018
Aufkleber: Arsin 5.0
Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 1

Eigenschaften: Unter Druck verflüssigtes Gas, hochentzündlich, umweltgefährlich, sehr giftig

AGW-Wert: 0,005 ppm (TLV)
Chemisches Zeichen: AsH₃
Molare Masse: 77,950 g/mol

Kritische Temperatur: 373,05 K (99,9 °C)
Siedetemperatur bei 1,013 bar (Ts): 210,67 K (-62,48 °C)
Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 2,688

Anwendungen: Dotierung von Silicium durch Epitaxie, Diffusion oder Ionenimplantation. Dazu werden bevorzugt Gemische mit H₂, Ar, He oder N₂ verwendet (Dotiergasgemische).

Andere Lieferformen: Gemische von Arsin mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen.



Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach

Telefon: 018 03.850 00-0*, Telefax: 018 03.850 00-1*, www.linde-gas.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz | Mobilfunk bis 0,42 Euro pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
Stand 21.04.2008